



Напыление



Для окон



Для дверей



Водорастворимый



Перевозить и хранить, защищая от мороза



Хранить в прохладном месте



Очистка инструментов: водой



**sikkens**  
WOOD COATINGS

## Cetol WM 610

**Описание материала** Водорастворимое, высокопрозрачное промежуточное покрытие для наружных и внутренних строительных конструкций из древесины.

Особенно хорошо смачивает и заполняет поры крупнопористой древесины.

- хорошее порозаполнение
- высокая заполняющая способность
- высокая прозрачность

**Цвет** Бесцветный материал

**Степень блеска** Полуглянцевое покрытие

**Вид связующего вещества** Дисперсия чистого акрилата

**Емкость** 20 л

**Применение** Толщина мокрого слоя при распылении: 1 x 100 до макс. 150 мкм

**Расход** 100 - 150 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от толщины каждого наносимого мокрого слоя покрытия, без учета потерь.

**Разбавление** При необходимости добавлять не более 5 % воды.

**Температура работы** 15-25 °С для подложки (древесины), материала и воздуха при относительной влажности воздуха ок.60 %.

**Время высыхания** При нормальных условиях 23 °С / 50 % относительной влажности воздуха

Сухой от пыли: приблизительно через 60 минут

Под шлифовку: приблизительно через 4 часов

Последующее нанесение: приблизительно через 4 - 6 часов

**Очистка инструмента** Сразу после применения смыть водой, при необходимости добавив бытовое моющее средство, или с помощью ST 830\* (чистящее средство).

**Хранение** Минимальный срок хранения в невскрытой таре при комнатной температуре: не менее 2 лет.

Температура хранения +5 - +30°C . По истечении срока хранения продукт может быть использован, но некоторые его свойства могут отличаться от свежего продукта с неистекшим сроком хранения. Вскрытые емкости после использования необходимо плотно закрывать! Хранить в прохладном месте, но предохранять от замерзания.

**Утилизация** На переработку отправлять только пустые ёмкости. Остатки материала утилизировать согласно соответствующим местным нормам и предписаниям. Согласно нормам ЕС кодом для этого материала является: 08 01 12

**Обозначение опасности** Обозначение согласно директиве-EG - смотри инструкцию по безопасности, пункт 15.

**Предостережение** Перед применением ознакомьтесь с маркировкой и информацией о материале. При нанесении лаков/красок с низким содержанием вредных веществ необходимо соблюдать общие меры безопасности.

**Основные правила** ??? ?????????? ??????? ? ????????????? ?????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ?? ??????????

Влажность древесины при нанесении системы покрытий Sikkens должна находиться в пределах от 12 % до 15 %. Согласно Директивам о лакокрасочном покрытии на окна, который был издан Федеральным комитетом по сохранению лакокрасочных покрытий и качества в строительстве (бюллетень № 18), и Положению о подрядных строительных работах, Часть С, DIN 18363, а также рекомендациям Независимого Института Технологии Окон в Розенхайме, строительные конструкции из древесины, устанавливаемые в зданиях, перед монтажом со всех сторон должны быть обработаны минимум грунтующим и промежуточным покрытием (толщина сухого слоя составляет не менее 30 мкм). Подложка должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Также при выборе области применения покрытия, и, особенно, цвета покрытия, необходимо обращать внимание на следующее: наружное покрытие тёмных цветов может привести к нагреванию поверхности (до 80 градусов Цельсия). Предназначено для применения на промышленных предприятиях и исключительно согласно прилагаемым рекомендациям к системе покрытий Sikkens.

**Директива-VOC** Предельно допустимое содержание данного материала согласно нормам ЕС ( кат. А/е ) составляет: 150 г/л (2007)/ 130 г/л (2010). Данный материал содержит макс. 120 г/л летучих органических соединений.

**Ссылка** Названные здесь системы покрытий приведены только в качестве примера, возможны и другие комбинации.

Все другие продукты и материалы (шпатлевка, клейкие ленты, уплотнители, очиститель и т.д.), соприкасающиеся с покрытием должны быть проверены переработчиком на совместимость.

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими техническими бюллетенями. При необходимости, также можно проконсультироваться у технических представителей Sikkens в вашем регионе или на предприятии.

Akzo Nobel Wood Coatings GmbH Düsseldorfer Straße 96-100  
Akzo Nobel Industrial Coatings AB Staffanstorpsvägen 50  
ООО «Акзо Нобель» ул. Смольная, 24Д

D-40721 Hilden  
S-205 17 Malmö  
125445 Москва,

GERMANY  
SWEDEN  
Россия

Tel.: +49 2103 77 800  
+46 (0) 403 55000  
+7 495 795 0140

Fax: +49 2103 77 577  
+46 (0) 403 55132  
+7 495 795 01 41

**Система покрытий: стабильные и частично стабильные строительные конструкции из древесины**

пропитка	пропитка для класса устойчивости 3-5. Не применять друг с другом BPD-продукты. Cetol WV 885 BPD+ Cetol WV 880 BPD
грунтовка	Cetol WP 566
промежуточное покрытие	Cetol WM 610
финишное покрытие	Cetol WF 965 Cetol WF 960 Cetol WF 957 Cetol WF 952 Cetol WF 945 Cetol WF 980

Все данные, содержащиеся в этой брошюре, не представляют собой данных о качестве товаров. Качество, пригодность, квалификация и назначение а также цель применения наших материалов определяются исключительно соответствующими договорами продаж содержащими основное описание материалов. В любом случае допустимо общепринятое отклонение в случае, если не имеется письменной договоренности о чем-то другом. Все сведения соответствуют сегодняшнему уровню техники. Для приведенных систем покрытий и подложек мы не претендуем на достоверность данных, их следует понимать лишь как возможные примеры. Из-за многочисленности подложек и условий объектов покупатели/производители не освобождаются от обязанности проверять наши материалы на пригодность в соответствующих условиях объекта и перерабатывать их соответственно уровню техники. В остальном действуют наши общие условия продаж. При появлении нового положения эта брошюра теряет свою силу.